

Fiche Technique

Sac à lien coulissant

Désignation: Sac à lien coulissant DASRI 50L PEVD JAUNE

Référence: 542-2 (HOSTO05022JA)



Conforme à la norme NF X 30501

Déchets d'Activité de Soins mous à Risques Infectieux (DASRI)

1 - Présentation

Référence douanière : 39232100

	valeur nominale	tolérance
Demi périmètre	680 mm	mini :- 2,5%
Longueur totale	750 mm	mini :- 2,5%
Epaisseur	22 µm	mini :- 5%

Lien de fermeture: Oui Lien coulissant
 Type de soudure: A plat Opacité: > 50%
 Présentation sous : rouleau bande papier imprimé

Conditionnement

rouleaux de: 25 sacs
 carton de: 400 sacs
 palettes de: 56 cartons

7 rangs de 8 cartons
 type de palette: Perdue 800 x 1200 mm

2 - Impression sur le sac

Type d'impression: Repérée

Couleur de l'impression: Noir

Libellé de l'impression: NFX

3 - Caractéristiques mécaniques

Résistance à la rupture

NF EN ISO 5273

Largeur éprouvette : 15 mm

Vitesse : 500 mm/min

On mesure la force, en Newton, nécessaire à la rupture de l'éprouvette.




Allongement à la rupture

	valeur nominale
sens extrusion	637%
sens travers	717%



Dart-test

	valeur nominale
	65 g



4 - Caractéristiques à l'utilisation

NF EN 13592 Résistance à la manutention et aux chocs:

L'essai consiste à laisser tomber un sac rempli de tests de 500g d'une hauteur de 1,20m.

Test conforme avec 20 tests (10 kg), aucune déchirure

NF EN 13592 Etanchéité du sac:

Aucune déchirure ne doit être constatée.